


日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 3 年   1 月 1 0 日  
Date of Application:

出 願 番 号            特 願 2 0 0 3 - 0 0 4 1 3 9  
Application Number:  
[ST. 10/C]:            [ J P 2 0 0 3 - 0 0 4 1 3 9 ]


出   願   人            出 光 興 産 株 式 会 社  
Applicant(s):

**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 3 年   9 月   4 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号   出証特 2 0 0 3 - 3 0 7 2 6 3

【書類名】 特許願

【整理番号】 IK11202K

【提出日】 平成15年 1月10日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05B 33/00

【発明の名称】 新規含窒素複素環誘導体及びそれを用いた有機エレクト  
ロルミネッセンス素子

【請求項の数】 16

【発明者】

    【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市上泉 1 2 8 0 番地

    【氏名】 山本 弘志

【発明者】

    【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市上泉 1 2 8 0 番地

    【氏名】 松浦 正英

【発明者】

    【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市上泉 1 2 8 0 番地

    【氏名】 池田 秀嗣

【発明者】

    【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市上泉 1 2 8 0 番地

    【氏名】 窪田 峰行

【発明者】

    【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市上泉 1 2 8 0 番地

    【氏名】 河村 昌宏

【特許出願人】

    【識別番号】 000183646

    【氏名又は名称】 出光興産株式会社

## 【代理人】

【識別番号】 100078732

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 大谷 保

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100081765

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 東平 正道

## 【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-108805

【出願日】 平成14年 4月11日

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003171

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0000937

【包括委任状番号】 0000761


【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 新規含窒素複素環誘導体及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一般式 (1)



(式中、HAr は、置換基を有していてもよい炭素数 3～40 の含窒素複素環であり、

L は、単結合、置換基を有していてもよい炭素数 6～60 のアリーレン基、置換基を有していてもよい炭素数 3～60 のヘテロアリーレン基又は置換基を有していてもよいフルオレニレン基であり、

Ar<sup>1</sup> は、置換基を有していてもよい炭素数 6～60 の 2 価の芳香族炭化水素基であり、

Ar<sup>2</sup> は、置換基を有していてもよい炭素数 6～60 のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数 3～60 のヘテロアリール基である。) で表される含窒素複素環誘導体。

【請求項 2】 前記一般式 (1) において、

L が、置換基を有していてもよい炭素数 6～60 のアリーレン基、置換基を有していてもよい炭素数 3～60 のヘテロアリーレン基又は置換基を有していてもよいフルオレニレン基であり、

Ar<sup>1</sup> が、置換基を有していてもよい炭素数 10～60 の 2 価の縮合芳香族炭化水素基である請求項 1 に記載の含窒素複素環誘導体。


【請求項 3】 前記一般式 (1) において、

L が、単結合であり、

Ar<sup>1</sup> が、置換基を有していてもよい炭素数 11～60 の 2 価の縮合芳香族炭化水素基である請求項 1 に記載の含窒素複素環誘導体。

【請求項 4】 HAr が、下記一般式 (2)～(36)


## 【化1】



(式中、それぞれの複素環中の炭素原子は、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3～60のヘテロアリール基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基又は置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基からなる結合基が結合していてもよく、該結合基が複数ある場合は、該結合基は互いに同一でも異なってもよい。) で表される含窒素複素環基から選択されるいずれかの基である請求項1に記載の含窒素複素環誘導体。

【請求項5】 H A r が、


【化2】



からなる群から選択される基である請求項1～3のいずれかに記載の含窒素複素環誘導体。

【請求項 6】 L が、


【化 3】



からなる群から選択される基である請求項 1、2、4 又は 5 に記載の含窒素複素環誘導体。

【請求項 7】 Ar<sup>2</sup>が、


【化 4】



からなる群から選択される基である請求項 1～6 のいずれかに記載の含窒素複素環誘導体。

【請求項 8】 Ar<sup>1</sup>が、下記一般式 (37)～(42)


## 【化5】



(式中、それぞれの縮合環は、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数 1～20 のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数 1～20 のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数 6～40 のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数 12～80 のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数 6～40 のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数 3～40 のヘテロアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数 18～120 のジアリールアミノアリール基からなる結合基が結合していてもよく、該結合基が複数ある場合は、該結合基は互いに同一でも異なってもよい。

L' は、単結合、又は

## 【化6】




からなる群から選択される基である。) で表される縮合環基から選択されるいず



れかの基である請求項 1、2、4、5、6 又は 7 に記載の含窒素複素環誘導体。

【請求項 9】  $Ar^1$  が、下記一般式 (37) ~ (41)

【化 7】



(式中、それぞれの縮合環は、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 20 のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数 6 ~ 40 のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数 6 ~ 40 のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 40 のヘテロアリール基からなる結合基が結合していてもよく、該結合基が複数ある場合は、該結合基は互いに同一でも異なってもよい。 $L'$  は、前記と同じである。) で表される縮合環基から選択されるいずれかの基である請求項 3 に記載の含窒素複素環誘導体。

【請求項 10】 請求項 1 ~ 9 のいずれか 1 項に記載の一般式 (1) で表される含窒素複素環誘導体からなる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項 11】 一对の電極間に挟持された、発光層を含む少なくとも 1 層の有機化合物層を有する有機 EL 素子であって、請求項 1 ~ 9 のいずれかに記載の含窒素複素環誘導体を、該有機化合物層の少なくとも 1 層に含有する有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 12】 含窒素複素環誘導体が、主として発光帯域に含有される請求項 11 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 13】 含窒素複素環誘導体が、発光層に含有される請求項 11 又は 12 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 14】 含窒素複素環誘導体が、電子注入材料及び／又は電子輸送材料として用いられる請求項 11 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 15】 前記電子注入材料及び／又は電子輸送材料を含有する層が、還元性ドーパントを含有する請求項 14 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 16】 還元性ドーパントが、アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ金属の酸化物、アルカリ金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属のハロゲン化物、希土類金属の酸化物、希土類金属のハロゲン化物、アルカリ金属の有機錯体、アルカリ土類金属の有機錯体及び希土類金属の有機錯体からなる群から選択される少なくとも一種の物質である請求項 15 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、新規な含窒素複素環誘導体、それを含有する有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、有機 EL 素子ということがある）に関する。さらに詳しくは、有機 EL 素子の構成成分として有用な含窒素複素環誘導体、この含窒素複素環誘導体を有機化合物層の少なくとも 1 層に用いることにより、高輝度化、高発光効率化及び電極の付着改善による長期安定化が達成された有機 EL 素子に関する。

##### 【0002】

#### 【従来の技術】

従来、有機 EL 素子に電子注入／輸送層を設けて発光効率を高める試みがなされてきた。この場合、エキサイプレックスの形成が見られたり、高輝度の発光は得られるものの、発光寿命が短いという欠点があった。また、長時間の通電により金属電極と有機化合物層との剥離が発生したり、有機化合物層と電極が結晶化し、白濁化して発光輝度が低下するため、このような現象を防ぐ必要があった。

ピラジン化合物、キノリン化合物、キノキサリン化合物等の含窒素複素環化合物を有機 EL 素子の構成成分として用いた例として、特許文献 1 に記載された 2

, 3, 5, 6-テトラフェニルピラジン、2, 3, 4-トリフェニルキノリン、2, 3-ジフェニルキノキサリンがある。しかしながら、これらの化合物は融点が高いために、有機EL素子のアモルファス薄膜層として使用しても、直ぐに結晶化が起こり、殆ど発光しなくなるなど、好ましくない事態を招来するという欠点があった。また、通電により、前記した剥離が発生し、寿命が短くなるという欠点があった。

#### 【特許文献1】

米国特許第5, 077, 142号明細書

#### 【0003】

##### 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、有機EL素子の構成成分として有用な新規な含窒素複素環誘導体を提供し、この含窒素複素環誘導体を有機化合物層の少なくとも1層に用いることにより、高輝度化、高発光効率化及び電極の付着改善による長寿命化が達成できる有機EL素子を提供することを目的とする。


#### 【0004】

##### 【課題を解決するための手段】

本発明らは、前記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、特定の構造を有する含窒素複素環誘導体が新規な化合物であって、この化合物を有機EL素子の有機化合物層の少なくとも1層（特に、電子注入層）に用いることにより、高輝度化、高発光効率化及び電極の付着改善による長寿命化が達成できることを見出した。本発明は、かかる知見に基づいて完成したものである。

#### 【0005】

すなわち、本発明は、一般式(1)



(式中、HArは、置換基を有していてもよい炭素数3～40の含窒素複素環であり、

Lは、単結合、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリーレン基、置換基を有していてもよい炭素数3～60のヘテロアリーレン基又は置換基を有していてもよいフルオレニレン基であり、

Ar<sup>1</sup>は、置換基を有していてもよい炭素数6～60の2価の芳香族炭化水素基であり、

Ar<sup>2</sup>は、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数3～60のヘテロアリール基である) で表される含窒素複素環誘導体を提供する。

#### 【0006】

また、本発明は、上記本発明の含窒素複素環誘導体からなる有機EL素子用材料を提供する。

さらに、本発明は、一对の電極間に挟持された、発光層を含む少なくとも1層の有機化合物層を有する有機EL素子であって、上記本発明の含窒素複素環誘導体を、該有機化合物層の少なくとも1層に含有する有機EL素子を提供する。

#### 【0007】

##### 【発明の実施の形態】


本発明の含窒素複素環誘導体（以下、本発明化合物ということがある）は、前記一般式（1）で表される。

一般式（1）において、HArは、置換基を有していてもよい炭素数3～40の含窒素複素環基である。炭素数3～40の含窒素複素環基としては、特に制限はなく、少なくとも1個の窒素原子を環の構成元素として含有する環式基であればよく、単環式基であってもよいし、複数の環が縮合した多環式基であってもよい。例えば、ピリジン、ピリミジン、ピラジン、ピリダジン、トリアジン、キノリン、キノキサリン、アクリジン、イミダゾ[1, 2-a]ピリジン、イミダゾ[1, 2-a]ピリミジン等が挙げられる。含窒素複素環基の置換基としては、後述するAr<sup>1</sup>におけるR<sup>1</sup>～R<sup>102</sup>に相当する基が挙げられる。

#### 【0008】

HArは、一般式（2）～（36）

#### 【化8】



## 【0009】

からなる群から選択されることが好ましい。一般式(2)～(36)において、それぞれの複素環中の炭素原子は、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3～60のヘテロアリール基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基又は置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基からなる結合基が結合していてもよく、該結合基が複数ある場合は、該結合基は互いに同一でも異なってもよい。

上記一般式(8)～(36)において、HArとLとの結合位置を示す実線が、それぞれの多員環を構成する全ての環を貫いて描かれているが、これは、HArとLとの結合位置が、HArの多員環のいずれの位置であってもよいことを意味する。

## 【0010】

炭素数6～60のアリール基としては、炭素数6～40のアリール基が好ましく、炭素数6～20のアリール基がさらに好ましく、具体的には、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、ナфтаセニル基、クリセニル基、ピレニル基、ビフェニル基、ターフェニル基、トリル基、t-ブチルフェニル基、(2-フェニルプロピル)フェニル基、フルオランテニル基、フルオレニル基、スピロビフルオレンからなる1価の基、パーフルオロフェニル基、パーフルオロナフチル基、パーフルオロアントリル基、パーフルオロビフェニル基、9-フェニルアントラセンからなる1価の基、9-(1'-ナフチル)アントラセンからなる1価の基、9-(2'-ナフチル)アントラセンからなる1価の基、6-フェニルクリセンからなる1価の基、9-[4-(ジフェニルアミノ)フェニル]アントラセンからなる1価の基等が挙げられ、フェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、ターフェニル基、9-(10-フェニル)アントリル基、9-[10-(1'-ナフチル)]アントリル基、9-[10-(2'-ナフチル)]アントリル基等が好ましい。

炭素数3～60のヘテロアリール基としては、炭素数3～40のヘテロアリール基が好ましく、炭素数3～20のヘテロアリール基がさらに好ましく、具体的には、ピローリル基、フリル基、チエニル基、シローリル基、ピリジル基、キノ

リル基、イソキノリル基、ベンゾフリル基、イミダゾリル基、ピリミジル基、カルバゾリル基、セレノフェニル基、オキサジアゾリル基、トリアゾーリル基等が挙げられ、ピリジル基、キノリル基、イソキノリル基が好ましい。


炭素数 1～20 のアルキル基としては、炭素数 1～6 のアルキル基が好ましく、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等が挙げられ、炭素数が 3 以上のものは直鎖状、環状又は分岐を有するものでもよい。

炭素数 1～20 のアルコキシ基としては、炭素数 1～6 のアルコキシ基が好ましく、具体的には、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基等が挙げられ、炭素数が 3 以上のものは直鎖状、環状又は分岐を有するものでもよい。

【0011】

また、HAr は、

## 【化9】



からなる群から選択されることがより好ましい。

## 【0012】

一般式(1)において、Lは、単結合、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリーレン基、置換基を有していてもよい炭素数3～60のヘテロアリーレン基又は置換基を有していてもよいフルオレニレン基である。

炭素数6～60のアリーレン基としては、炭素数6～40のアリーレン基が好ましく、炭素数6～20のアリーレン基がさらに好ましく、具体的には、前記結合基について説明したアリール基から水素原子1個を除去して形成される2価の基が挙げられる。

炭素数3～60のヘテロアリーレン基は、炭素数3～40のヘテロアリーレン




基が好ましく、炭素数 3～20 のヘテロアリーレン基がさらに好ましく、具体的には、前記結合基について説明したヘテロアリール基から水素原子 1 個を除去して形成される 2 価の基が挙げられる。

上記炭素数 6～60 のアリーレン基又は炭素数 6～60 のヘテロアリーレン基の置換基としては、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数 1～20 のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数 1～20 のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数 6～40 のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数 6～40 のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数 3～40 のヘテロアリール基等が挙げられる。

### 【0013】

また、L は、

### 【化10】




からなる群から選択されると好ましい。

### 【0014】


一般式 (1) において、 $Ar^1$  は、置換基を有していてもよい炭素数 6～60 の 2 価の芳香族炭化水素基である。炭素数 6～60 の 2 価の芳香族炭化水素基としては、炭素数 6～40 のものが好ましく、炭素数 6～20 のものがさらに好ましく、具体的には、前記  $HAr$  のアリール基の具体例からさらに水素原子を除き 2 価の基としたものが挙げられる。

特に好ましい  $Ar^1$  としては、下記一般式 (43)～(54) のいずれかで表されるものである。


## 【化 11】




(43)




(44)




(45)




(46)




(47)




(48)




(49)




(50)




(51)



(52)



(53)



(54)


式中、R<sup>1</sup> ~ R<sup>102</sup>は、それぞれ独立に、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のアリーロキシ基

、置換基を有していてもよい炭素数12～80のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3～40のヘテロアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数18～120のジアリールアミノアリール基からなる結合基が結合していてもよく、該結合基が複数ある場合は、該結合基は互いに同一でも異なってもよい。

## 【0015】

L' は、単結合、又は

## 【化12】



からなる群から選択される基である。

## 【0016】


一般式(1)において、Ar<sup>2</sup>は、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数3～60のヘテロアリール基である。

炭素数6～60のアリール基及び炭素数3～60のヘテロアリール基としては、上記結合基について説明したものと同様であり、これらの基の置換基としては、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数3～40のヘテロアリール基等が挙げられ、好ましい置換基は、炭素数1～6のアルキル基である。上記炭素数6～60のアリーレン基又は炭素数3～60のヘテロアリーレン基は、無置換であることが好ましい。

## 【0017】

また、 $Ar^2$ は、


【化13】



からなる群から選択される基であると好ましく、

【0018】

【化14】



からなる群から選択される基であるとさらに好ましい。


【0019】

前記一般式(1)において、①Lが、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリーレン基、置換基を有していてもよい炭素数3～60のヘテロアリーレン基又は置換基を有していてもよいフルオレニレン基であり、 $Ar^1$ が、置換基を有していてもよい炭素数10～60の2価の縮合芳香族炭化水素基である含窒素複素環誘導体、又は②Lが、単結合であり、 $Ar^1$ が、置換基を有していてもよい炭素数11～60の2価の縮合芳香族炭化水素基である含窒素複素環誘導体が好ましい。

【0020】

前記①の場合、 $Ar^1$ が、下記一般式(37)～(42)で表される縮合環基から選択されるいずれかの基であることが好ましい。

## 【化15】




## 【0021】

式中、それぞれの縮合環は、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数3～40のヘテロアリール基からなる結合基が結合していてもよく、該結合基が複数ある場合は、該結合基は互いに同一でも異なってもよい。

## 【0022】

$L'$  は、単結合、又は

## 【化16】



からなる群から選択される基である。

## 【0023】

ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられる。

炭素数1～20のアルキル基としては、炭素数1～6のアルキル基が好ましく、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等が挙げられ、炭素数が3以上のものは直鎖状、環状又は分岐を有するものでもよい。

炭素数1～20のアルコキシ基としては、炭素数1～6のアルコキシ基が好ましく、具体的には、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基等が挙げられ、炭素数が3以上のものは直鎖状、環状又は分岐を有するものでもよい。

炭素数6～40のアリールオキシ基としては、炭素数6～20のアリールオキシ基が好ましく、具体的には、フェノキシ基、ビフェニルオキシ基等が挙げられる。


炭素数6～40のアリール基及び炭素数3～40のヘテロアリール基としては、上記結合基について説明したものと同様である。

また、これらの基の置換基としては、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数3～40のヘテロアリール基等が挙げられる。

## 【0024】

前記②の場合、 $Ar^1$ が、下記一般式(37)～(41)で表される縮合環基から選択されるいずれかの基であることが好ましい。

## 【化17】



## 【0025】

式中、それぞれの縮合環は、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数3～40のヘテロアリール基からなる結合基が結合していてもよく、該結合基が複数ある場合は、該結合基は互いに同一でも異なってもよい。 $L'$ は、前記と同じである。

これらの基の好ましい炭素数、具体例、及び置換基は、①の場合と同様である。

。

## 【0026】


本発明の一般式(1)で表される含窒素複素環誘導体は、公知の方法によって製造することができる。

例えば、 $HAr-L-Ar^1-X$ 又は $HAr-L-X$ と、 $(HO)_2B-Ar^2$ 又は $(HO)_2B-Ar^1-Ar^2$ とを鈴木反応により製造すればよい。

本発明の一般式(1)で示される新規な含窒素複素環誘導体の具体例を下記に示すが、本発明はこれらの例示化合物に限定されるものではない。

## 【0027】

【表 1】




化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
1-1		-	
1-2		-	
1-3		-	
1-4		-	
1-5		-	
1-6		-	
1-7		-	
1-8		-	
1-9		-	
1-10		-	
1-11		-	

【0028】




【表 2】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
1-12		-	
1-13		-	
1-14		-	
1-15		-	
1-16		-	
1-17		-	
1-18		-	
1-19		-	
1-20		-	
1-21		-	

【0029】


【表 3】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
2-1			
2-2			
2-3			
2-4			
2-5			
2-6			
2-7			
2-8			
2-9			
2-10			
2-11			

【0030】


【表 4】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
2-12			
2-13			
2-14			
2-15			
2-16			
2-17			
2-18			
2-19			
2-20			
2-21			

【0031】


【表 5】



化合物	HAr	L	Ar <sup>2</sup>
3-1		-	
3-2		-	
3-3		-	
3-4		-	
3-5		-	
3-6		-	
3-7		-	
3-8		-	
3-9		-	
3-10		-	
3-11		-	

【0032】


【表 6】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
3-12		-	
3-13		-	
3-14		-	
3-15		-	
3-16		-	
3-17		-	
3-18		-	
3-19		-	
3-20		-	
3-21		-	

【0033】


【表 7】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
4-1			
4-2			
4-3			
4-4			
4-5			
4-6			
4-7			
4-8			
4-9			
4-10			
4-11			

【0034】


【表 8】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
4-12			
4-13			
4-14			
4-15			
4-16			
4-17			
4-18			
4-19			
4-20			
4-21			

【 0 0 3 5 】

【表 9】




化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
5-1		-	
5-2		-	
5-3		-	
5-4		-	
5-5		-	
5-6		-	
5-7		-	
5-8		-	
5-9		-	
5-10		-	
5-11		-	

【0036】




【表 10】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
5-12		-	
5-13		-	
5-14		-	
5-15		-	
5-16		-	
5-17		-	
5-18		-	
5-19		-	
5-20		-	
5-21		-	

【0037】


【表 11】



化合物	HAr	L	Ar <sup>2</sup>
6-1			
6-2			
6-3			
6-4			
6-5			
6-6			
6-7			
6-8			
6-9			
6-10			
6-11			

【0038】


【表 12】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
6-12			
6-13			
6-14			
6-15			
6-16			
6-17			
6-18			
6-19			
6-20			
6-21			

【0039】


【表 13】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
7-1		-	
7-2		-	
7-3		-	
7-4		-	
7-5		-	
7-6		-	
7-7		-	
7-8		-	
7-9		-	
7-10		-	
7-11		-	

【0040】


【表 14】



化合物	H A r	L	A r ²
7-12		-	
7-13		-	
7-14		-	
7-15		-	
7-16		-	
7-17		-	
7-18		-	
7-19		-	
7-20		-	
7-21		-	

【0041】


【表 15】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
8-1			
8-2			
8-3			
8-4			
8-5			
8-6			
8-7			
8-8			
8-9			
8-10			
8-11			

【0042】


【表 16】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
8-12			
8-13			
8-14			
8-15			
8-16			
8-17			
8-18			
8-19			
8-20			
8-21			

【0043】

【表 17】




化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
9-1		-	
9-2		-	
9-3		-	
9-4		-	
9-5		-	
9-6		-	
9-7		-	
9-8		-	
9-9		-	
9-10		-	
9-11		-	

【0044】




【表 18】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
9-12		-	
9-13		-	
9-14		-	
9-15		-	
9-16		-	
9-17		-	
9-18		-	
9-19		-	
9-20		-	
9-21		-	

【0045】


【表 19】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
10-1			
10-2			
10-3			
10-4			
10-5			
10-6			
10-7			
10-8			
10-9			
10-10			
10-11			

【0046】


【表 20】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
10-12			
10-13			
10-14			
10-15			
10-16			
10-17			
10-18			
10-19			
10-20			
10-21			

【0047】


【表 21】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
11-1		-	
11-2		-	
11-3		-	

【0048】


【表 22】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
11-4		-	
11-5		-	
11-6		-	
11-7		-	
11-8		-	
11-9		-	
11-10		-	
11-11		-	
11-12		-	

【0049】


【表 23】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
12-1			
12-2			
12-3			
12-4			

【0050】


【表 24】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
12-5			
12-6			
12-7			
12-8			
12-9			
12-10			
12-11			
12-12			
12-13			
12-14			

【0051】

【表 25】




化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
13-1		-	
13-2		-	
13-3		-	
13-4		-	
13-5		-	
13-6		-	
13-7		-	
13-8		-	
13-9			
13-10			
13-11			

【0052】













































【表 26】



化合物	H A r	L	A r <sup>2</sup>
13-12			
13-13			
13-14			
13-15			
13-16		-	









































【0053】

【表 27】

	$\text{HAr}-\text{L}-\text{Ar}^1-\text{Ar}^2$			
	HAr	L	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
14-1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				





























【0054】

【表 28】

	HAr	L	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
15-1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

















































【0055】

【表 29】

	HAr	L	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
16-1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				









































【0056】

【表 30】

	HAr	L	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
17-1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				









































【0057】

【表 31】

	HAr	L	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
18-1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

【0058】

























【表 3 2】

	HAr	L	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
19-1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



【0059】

【表 3 3】

	HAr	L	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
20-1				
2				
3				
4				
5				
6				


































【0060】

【表 3 4】

	HAr	L	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
21-1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				































【0061】

【表 35】

	$\text{HAr}$	$\text{Ar}^1$	$\text{Ar}^2$
22-1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			






















【0062】

【表 36】

	HAr	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
23-1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			





































【0063】

【表 37】

	HAr	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
24-1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			































【0064】

【表 38】

	HAr	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
25-1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



















【0065】

【表 3 9】

	HAr	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
26-1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

【0066】






















【表 40】

	HAr	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
27-1			
2			
3			
4			
5			
6			

【0067】



【表 4 1】

	HAr	Ar <sup>1</sup>	Ar <sup>2</sup>
28-1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

## 【0068】

以上の具体例のうち、特に、(1-1)、(1-3)、(1-4)、(1-10)、(1-11)、(2-3)、(2-4)、(3-3)、(3-4)、(3-10)、(3-11)、(4-3)、(4-4)、(5-11)、(5-4)、(5-18)、(8-4)、(9-11)、(10-18)、(13-11)、(13-14)、(13-15)、(13-16)、(14-1)、(14-

2)、(14-6)、(14-7)、(14-9)、(15-1)、(15-3)、(15-4)、(15-5)、(16-3)、(19-1)、(19-5)、(26-8)が好ましい。

#### 【0069】

本発明の上記一般式(1)で示される新規含窒素複素環誘導体は、有機EL素子用材料として使用することが好ましい。

本発明化合物を、有機EL素子の有機化合物層の少なくとも1層に使用することにより、従来より高輝度、高効率の発光が得られ、且つ有機化合物層と電極との付着性が改善され長期安定化が図れるため、有機EL素子を長寿命化することができる。

本発明化合物は、有機EL素子の発光帯域、発光層及び／又は電子輸送層に用いることが好ましい。特に、本発明化合物は、電子注入材料及び／又は電子輸送材料として用いられることが好ましい。また、電子注入材料及び／又は電子輸送材料を含有する層が、還元性ドーパントを含有すると好ましい。

ここで、発光帯域とは、有機EL素子に電界を印加したときに発光を生じる発光材料を含有する部分全体を表す。現在、有機EL素子は一般に、異なる機能や役割を有する材料からなる各薄膜を積層した構造を有しており、発光材料は発光層と呼ばれる有機薄膜層のみに含有される場合が多い。この場合には、発光層が発光帯域に相当する。また、発光層、電子輸送層、電子注入材料については後述する。

#### 【0070】

次に、本発明の有機EL素子について説明する。

本発明の有機EL素子は、一对の電極間に挟持された、発光層を含む少なくとも1層の有機化合物層を有する有機EL素子であって、上記本発明の一般式(1)で表される含窒素複素環誘導体を、該有機化合物層の少なくとも1層に含有することを特徴とする。

本発明の有機EL素子は、有機化合物層の少なくとも1層が、上記本発明化合物を含有するものであって、その素子構成としては、

陽極／正孔注入層／発光層／電子注入層／陰極型

陽極／発光層／電子注入層／陰極型

陽極／正孔注入層／発光層／陰極型

陽極／発光層／陰極型

などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

#### 【0071】

本発明の有機EL素子においては、本発明化合物を発光層及び／又は電子注入層を構成する材料として用いることが好ましい。素子構成においては、正孔注入層や電子注入層は、必ずしも必要ではないが、これらの層を有する素子は発光性能が向上する利点を有している。また、一对の電極間に、上記正孔注入層、発光層、電子注入層を混合させた形で挟持させてもよい。さらに、各構成成分を安定に存在させるため、高分子化合物などのバインダーを用いて混合層を作製してもよい。

ここでは、陽極／正孔注入層／発光層／電子注入層／陰極型を例として、本発明の有機EL素子について説明する。本発明の有機EL素子は、基板に支持されていることが好ましい。この基板については、特に制限はなく、従来から有機EL素子に慣用されているものであればよく、例えば、ガラス、透明プラスチック、石英などからなるものを用いることができる。

#### 【0072】

この有機EL素子における陽極としては、仕事関数の大きい（4 eV以上）金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としては、Auなどの金属、CuI、ITO、SnO<sub>2</sub>、ZnOなどの導電性透明材料が挙げられる。陽極は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜を形成させることにより作製することができる。陽極側より発光を取り出す場合には、透過率を10%より大きくすることが望ましく、また、電極としてのシート抵抗は、数百Ω/□以下であることが好ましい。さらに、陽極の膜厚は材料にもよるが、通常10 nm～1 μm、好ましくは10～200 nmの範囲で選ばれる。

#### 【0073】

陰極としては、仕事関数の小さい（4 eV以下）金属、合金、電気伝導性化合物

物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム-カリウム合金、マグネシウム、マグネシウム-銀合金、リチウム、マグネシウム/銅混合物、マグネシウム-インジウム合金、 $Al/Al_2O_3$ 、インジウム、アルミニウム-リチウム合金などが挙げられる。該陰極は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜を形成させることにより、作製することができる。また、電極としてのシート抵抗は、数百 $\Omega/\square$ 以下が好ましく、膜厚は、通常10~500nm、好ましくは50~200nmの範囲で選ばれる。なお、発光を透過させるため、有機EL素子の陽極又は陰極のいずれか一方が透明又は半透明であれば、発光効率が向上し好都合である。

#### 【0074】

本発明の有機EL素子における発光層を構成する発光材料としては、上記本発明化合物を用いることが好ましい。本発明化合物を発光材料として用いる場合、本発明化合物単独でもよいし、公知の発光材料と共に用いてもよい。本発明化合物が発光層以外に用いられている場合は、発光層の発光材料について、特に制限されることはなく、従来公知の発光材料の中から任意のものを選択して用いることができる。このような発光材料としては、例えば、多環縮合芳香族化合物、ベンゾオキサゾール系、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系などの蛍光増白剤、金属キレート化オキサノイド化合物、ジスチリルベンゼン系化合物などの薄膜形成性の良い化合物を用いることができる。ここで、上記多環縮合芳香族化合物としては、例えば、アントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、クリセン、ペリレン骨格を含む縮合環発光物質や、約8個の縮合環を含む他の縮合環発光物質などを挙げることができる。具体的には、1, 1, 4, 4-テトラフェニル-1, 3-ブタジエン、4, 4'-(2, 2-ジフェニルビニル)ビフェニルなどを用いることができる。この発光層は、これらの発光材料の1種又は2種以上からなる1層で構成されてもよいし、あるいは該発光層とは別種の化合物からなる発光層を積層したものであってもよい。

#### 【0075】

本発明の有機EL素子における正孔注入層は、正孔伝達化合物からなるもので

あって、陽極より注入された正孔を発光層に伝達する機能を有し、この正孔注入層を陽極と発光層との間に介在させることにより、より低い電界印加で多くの正孔が発光層に注入される。そのうえ、発光層に陰極又は電子注入層より注入された電子は、発光層と正孔注入層の界面に存在する電子の障壁により、発光層内の界面に累積され、発光効率が向上するなど発光性能の優れた素子が得られる。このような正孔注入層に用いられる正孔伝達化合物は、電界が印加された2個の電極間に配置されて、陽極から正孔が注入されたときに、正孔を適切に発光層へ伝達しうるものであり、例えば、 $10^4 \sim 10^6 \text{ V/cm}$ の電界印加時に少なくとも  $10^{-6} \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{秒}$ の正孔移動度を有するものが好適である。この正孔伝達化合物については、前記の好ましい性質を有するものであれば特に制限はなく、従来、光導伝材料において、正孔の電荷注入・輸送材料として慣用されているものや、有機EL素子の正孔注入層に使用される公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。

#### 【0076】

前記正孔伝達化合物としては、例えば、銅フタロシアニンや、N, N, N', N' -テトラフェニル-4, 4' -ジアミノフェニル、N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ(3-メチルフェニル)-4, 4' -ジアミノビフェニル(TPD A)、2, 2-ビス(4-ジ-*p*-トリルアミノフェニル)プロパン、1, 1-ビス(4-ジ-*p*-トリルアミノフェニル)シクロヘキサン、N, N, N', N' -テトラ-*p*-トリル-4, 4' -ジアミノビフェニルなどが挙げられる。また、Si、SiC、CdSなどの無機物半導体の結晶、非晶材料も用いることができる。この正孔注入層は、これらの正孔注入材料1種又は2種以上からなる1層で構成されてもよいし、あるいは、前記正孔注入層とは別種の化合物からなる正孔注入層を積層したものであってもよい。

#### 【0077】

本発明の有機EL素子における電子注入層は、電子注入材料からなるものであって、陰極より注入された電子を発光層に伝達する機能を有している。本発明の有機EL素子においては、上記本発明化合物を電子注入材料として用いることが好ましい。本発明化合物が、電子注入層以外で用いられている場合は、電子注入

材料について特に制限されることはなく、従来公知の電子注入材料化合物の中から任意のものを選択して用いることができる。

本発明の有機EL素子の好ましい実施形態として、電子を輸送する領域又は陰極と有機化合物層の界面領域に、還元性ドーパントを含有する素子がある。本発明では、本発明化合物に還元性ドーパントを含有する有機EL素子が好ましい。ここで、還元性ドーパントとは、電子輸送性化合物を還元できる物質と定義される。従って、一定の還元性を有するものであれば様々なものを用いることができる。例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ金属の酸化物、アルカリ金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属のハロゲン化物、希土類金属の酸化物、希土類金属のハロゲン化物、アルカリ金属の有機錯体、アルカリ土類金属の有機錯体及び希土類金属の有機錯体からなる群から選択される少なくとも一種の物質であることが好ましい。

#### 【0078】

また、好ましい還元性ドーパントとしては仕事関数が2.9 eV以下のものが好ましく、より具体的には、Na（仕事関数：2.36 eV）、K（仕事関数：2.28 eV）、Rb（仕事関数：2.16 eV）及びCs（仕事関数：1.95 eV）からなる群から選択される1種又は2種以上のアルカリ金属や、Ca（仕事関数：2.9 eV）、Sr（仕事関数：2.0～2.5 eV）及びBa（仕事関数：2.52 eV）からなる群から選択される1種又は2種以上のアルカリ土類金属が挙げられる。これらのうち、より好ましい還元性ドーパントは、K、Rb及びCsからなる群から選択される1種又は2種以上のアルカリ金属であり、さらに好ましくはRb又はCsであり、最も好ましいのはCsである。これらのアルカリ金属は、特に還元能力が高く、電子注入域への比較的少量の添加により、有機EL素子における発光輝度の向上や長寿命化を達成することができる。また、仕事関数が2.9 eV以下の還元性ドーパントとして、これら2種以上のアルカリ金属の組み合わせも好ましく、特に、Csを含んだ組み合わせ、例えば、CsとNa、CsとK、CsとRbあるいはCsとNaとKとの組み合わせであることが好ましい。Csを組み合わせることで、還元能力を効率的に発揮させることができ、電子注入域への添加により、有機EL素子における発光

輝度の向上や長寿命化が達成される。また、アルカリ金属の他にアルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物からなる群から選択される1種又は2種以上の金属化合物を使用しても同様の効果が得られるし、アルカリ金属有機錯体、アルカリ土類金属有機錯体を用いても同様の効果が得られる。

#### 【0079】

本発明の有機EL素子においては、陰極と有機層の間に絶縁体や半導体、無機化合物で構成される電子注入層をさらに設けてもよい。電子注入層を設けることにより、電流のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させることができる。このような絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物からなる群から選択される1種又は2種以上の金属化合物を使用することが好ましい。電子注入層がこれらの金属化合物で構成されていれば、電子注入性をさらに向上させることができる点で好ましい。好ましいアルカリ金属カルコゲナイドとしては、具体的には、例えば、 $\text{Li}_2\text{O}$ 、 $\text{LiO}$ 、 $\text{Na}_2\text{S}$ 、 $\text{Na}_2\text{Se}$ 及び $\text{NaO}$ が挙げられる。好ましいアルカリ土類金属カルコゲナイドとしては、例えば、 $\text{CaO}$ 、 $\text{BaO}$ 、 $\text{SrO}$ 、 $\text{BeO}$ 、 $\text{BaS}$ 及び $\text{CaSe}$ が挙げられる。また、好ましいアルカリ金属のハロゲン化物としては、例えば、 $\text{LiF}$ 、 $\text{NaF}$ 、 $\text{KF}$ 、 $\text{LiCl}$ 、 $\text{KCl}$ 及び $\text{NaCl}$ 等が挙げられる。好ましいアルカリ土類金属のハロゲン化物としては、例えば、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{BaF}_2$ 、 $\text{SrF}_2$ 、 $\text{MgF}_2$ 及び $\text{BeF}_2$ などのフッ化物や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられる。

#### 【0080】

また、電子注入層を構成する半導体としては、 $\text{Ba}$ 、 $\text{Ca}$ 、 $\text{Sr}$ 、 $\text{Yb}$ 、 $\text{Al}$ 、 $\text{Ga}$ 、 $\text{In}$ 、 $\text{Li}$ 、 $\text{Na}$ 、 $\text{Cd}$ 、 $\text{Mg}$ 、 $\text{Si}$ 、 $\text{Ta}$ 、 $\text{Sb}$ 及び $\text{Zn}$ からなる群から選択される1種又は2種以上の元素を含む酸化物、窒化物又は酸化窒化物等の1種単独又は2種以上の組み合わせが挙げられる。また、電子注入層を構成する無機化合物は、微結晶性又は非晶質の絶縁性薄膜であることが好ましい。電子注入層がこれらの無機化合物で構成されていれば、より均質な薄膜が形成できるため、ダークスポット等の画素欠陥を減少させることができる。なお、このよう

な無機化合物としては、上述したアルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物等が挙げられる。

#### 【0081】

本発明の有機EL素子における電子注入層は、本発明化合物又は他の電子注入材料を、例えば、真空蒸着法、スピコート法、キャスト法、LB法などの公知の薄膜化法により製膜して形成することができる。電子注入層としての膜厚は、特に制限はないが、通常は5 nm～5  $\mu$ mである。この電子注入層は、これらの電子注入材料1種又は2種以上からなる1層で構成されてもよいし、あるいは別種の化合物からなる2層以上の電子注入層を積層したものであってもよい。さらに無機物であるp型-Si、p型-SiCによる正孔注入材料、n型 $\alpha$ -Si、n型 $\alpha$ -SiCによる電子注入材料を、電子注入層を構成するための電子注入材料として用いることができる。具体的には、例えば、国際特許公開第WO90/05998号公報に開示されている無機半導体などが挙げられる。

#### 【0082】

次に、本発明の有機EL素子の作製方法について説明する。好適な例として、前記の陽極／正孔注入層／発光層／電子注入層／陰極型の有機EL素子の作製法について説明する。まず、適当な基板上に所望の電極物質、例えば、陽極用物質からなる薄膜を、1  $\mu$ m以下、好ましくは10～200 nmの範囲の膜厚になるように、蒸着やスパッタリングなどの方法により形成し、陽極とする。次に、この上にEL素子構成要素である正孔注入層、発光層、電子注入層を、順次、各構成材料からなる薄膜を形成することにより積層して作製する。ここで用いる薄膜形成方法としては、前記のようなスピコート法、キャスト法、蒸着法などがあるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが生成しにくいなどの点から真空蒸着法が好ましい。この薄膜化に、真空蒸着法を採用する場合、その蒸着条件は使用する化合物の種類、分子堆積膜の目的とする結晶構造、会合構造などにより異なるが、一般に、ポート加熱温度50～400℃、真空度 $10^{-6}$ ～ $10^{-3}$  Pa、蒸着速度0.01～50 nm/秒、基板温度-50～300℃、膜厚5 nm～5  $\mu$ mの範囲で適宜選択することが望ましい。これらの層の形成後、その上に



、例えば、蒸着やスパッタリングなどの方法により、陰極用物質からなる、膜厚  $1\mu\text{m}$  以下、好ましくは  $50\sim 200\text{nm}$  の範囲の薄膜を形成し、陰極とすることにより、所望の有機 EL 素子が得られる。なお、この有機 EL 素子の作製においては、作製順序を逆にして、陰極、電子注入層、発光層、正孔注入（輸送）層、陽極の順に作製することもできる。

#### 【0083】

また、一对の電極間に正孔注入層、発光層、電子注入層を混在させた形で挟持させた、陽極／発光層／陰極型の有機 EL 素子の作製方法としては、例えば、適当な基板の上に、陽極用物質からなる薄膜を形成し、正孔注入材料、発光材料、電子注入材料と、ポリビニルカルバゾール、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリエステル及びポリエーテルなどの結着剤などからなる溶液を塗布するか、又はこの溶液から浸漬塗工法により薄膜を形成して発光層（又は発光帯域）とし、その上に陰極用物質からなる薄膜を形成するものがある。ここで、作製した発光層上に、さらに発光層や電子注入層の材料となる素子材料を真空蒸着した後、その上に陰極用物質からなる薄膜を形成してもよい。

このようにして得られた有機 EL 素子に、直流電圧を印加する場合には、陽極を＋、陰極を－の極性として  $3\sim 50\text{V}$  程度を印加すると発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は流れず、発光は全く生じない。さらに、交流電圧を印加する場合には、陽極が＋、陰極が－の状態になったときのみ発光する。なお、印加する交流電流の波形は任意でよい。

#### 【0084】

本発明の有機 EL 素子は、本発明の含窒素複素環誘導体を有機化合物層、特に電子注入層に用いることにより、本発明化合物を含む有機化合物層と電極（特に、陰極）との間の付着性が改善される。

上記のように作製された本発明の有機 EL 素子によれば、高輝度且つ高発光効率が達成できる。

#### 【0085】

##### 【実施例】

以下、合成例、実施例を記載して本発明をより具体的に説明するが、本発明は

これらの例によってなんら限定されるものではない。

合成例 1: 化合物 (1-1) の合成

(1) 3-アントラセン-9-イル-1-フェニル-プロペノンの合成

アントラセン-9-アルデヒド 25 g (0.12 mol) をエタノール 800 mL に溶解し、アセトフェノン 15 g (0.12 mol)、28% ナトリウムメトキシド メタノール溶液 23 g (0.12 mol) を加え、室温で 4 時間攪拌した。反応終了後、析出した固体をろ別し、メタノールで洗浄し、3-アントラセン-9-イル-1-フェニル-プロペノン 34.0 g (収率 91%) を得た。

(2) 4-アントラセン-9-イル-2,6-ジフェニル-ピリミジンの合成

(1) で得た 3-アントラセン-9-イル-1-フェニル-プロペノン 20 g (65 mmol) をエタノール 200 mL に溶解し、ベンズアミジン塩酸塩 10 g (65 mmol)、水酸化ナトリウム 5.4 g (0.13 mol) を加え、25 時間加熱還流した。反応終了後、室温まで冷却し、析出した結晶をろ別し、水、メタノールで洗浄し、4-アントラセン-9-イル-2,6-ジフェニル-ピリミジン 19.1 g (収率 72%) を得た。

(3) 4-(10-ブロモ-アントラセン-9-イル)-2,6-ジフェニル-ピリミジンの合成

(2) で得た 4-アントラセン-9-イル-2,6-ジフェニル-ピリミジン 19 g (47 mmol) を N,N-ジメチルホルムアミド 200 mL に溶解し、N-ブロモスクシンイミド 9.2 g (52 mmol) を加え、室温で 8 時間攪拌した。反応終了後、析出した固体をろ別し、水、メタノールで洗浄し、4-(10-ブロモ-アントラセン-9-イル)-2,6-ジフェニル-ピリミジン 14.9 g (収率 66%) を得た。

**【0086】**

(4) 2,4-ジフェニル-6-(10-フェニル-アントラセン-9-イル)-ピリミジン (化合物 1-1) の合成

(3) で得た 4-(10-ブロモ-アントラセン-9-イル)-2,6-ジフェニル-ピリミジン 2.0 g (4.1 mmol)、フェニル硼酸 0.60 g (4.9 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.1

0 g を 1, 2-ジメトキシエタン 20 mL に溶解し、2.0 M 炭酸ナトリウム水溶液 8 mL を加え、7 時間加熱還流した。反応終了後、析出した固体をジクロロメタンに溶解し、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄することにより、1.8 g (収率 91%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 1-1) であり、分子量 484.19 に対し、 $m/e = 484$  であった。

#### 【0087】

合成例 2: 4-(10-ナフタレン-1-イル-アントラセン-9-イル)-2, 6-ジフェニル-ピリミジン (化合物 1-3) の合成

フェニルボロン酸の代わりに対応するボロン酸を用いた以外は、上記合成例 1 と同様の操作を行うことにより、目的物 (化合物 1-3) を得た。

化合物 (1-3) (収率 86%)。マススペクトル (MS) 分析は、分子量 534.21 に対し、 $m/e = 534$  であった。

#### 【0088】

合成例 3: 4-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-2, 6-ジフェニル-ピリミジン (化合物 1-4) の合成

フェニルボロン酸の代わりに対応するボロン酸を用いた以外は、上記合成例 1 と同様の操作を行うことにより、目的物 (化合物 1-4) を得た。

化合物 (1-4) (収率 99%)。マススペクトル (MS) 分析は、分子量 534.21 に対し、 $m/e = 534$  であった。

#### 【0089】

合成例 4: 化合物 (1-10) の合成

(1) 3-アントラセン-9-イル-1-ナフタレン-1-イル-プロペノンの合成

アントラセン-9-アルデヒド 10 g (48 mmol) をエタノール 300 mL に溶解し、1-アセチルナフタレン 8.3 g (49 mmol)、28% ナトリウムメトキシド メタノール溶液 9.4 g (49 mmol) を加え、室温で 4 時間攪拌した。反応終了後、析出した固体をろ別し、メタノールで洗浄し、3-アントラセン-9-イル-1-ナフタレン-1-イル-プロペノン 16.6 g (収

率95%)を得た。

(2) 4-アントラセン-9-イル-6-ナフタレン-1-イル-2-フェニル-ピリミジンの合成

(1) で得た3-アントラセン-9-イル-1-ナフタレン-1-イル-プロペノン10g (28mmol) をエタノール100mLに溶解し、ベンズアミジン塩酸塩4.4g (28mmol)、水酸化ナトリウム2.3g (57mmol) を加え、25時間加熱還流した。反応終了後、室温まで冷却し、析出した結晶をろ別し、水、メタノールで洗浄し、4-アントラセン-9-イル-6-ナフタレン-1-イル-2-フェニル-ピリミジン8.5g (収率67%) を得た。

#### 【0090】

(3) 4-(10-ブロモ-アントラセン-9-イル)-6-ナフタレン-1-イル-2-フェニル-ピリミジンの合成

(2) で得た4-アントラセン-9-イル-6-ナフタレン-1-イル-2-フェニル-ピリミジン8.5g (19mmol) をN,N-ジメチルホルムアミド100mLに溶解し、N-ブロモスクシンイミド3.6g (20mmol) を加え、室温で8時間攪拌した。反応終了後、析出した固体をろ別し、水、メタノールで洗浄し、4-(10-ブロモ-アントラセン-9-イル)-6-ナフタレン-1-イル-2-フェニル-ピリミジン7.2g (収率73%) を得た。

(4) 4-ナフタレン-1-イル-6-(10-ナフタレン-1-イル-アントラセン-9-イル)-2-フェニル-ピリミジン (化合物1-10) の合成

(3) で得た4-(10-ブロモ-アントラセン-9-イル)-6-ナフタレン-1-イル-2-フェニル-ピリミジン2.2g (4.1mmol)、1-ナフタレンボロン酸0.85g (5.1mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.11gを1,2-ジメトキシエタン20mLに溶解し、2.0M炭酸ナトリウム水溶液8mLを加え、8時間加熱還流した。反応終了後、析出した固体をジクロロメタンに溶解し、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄することにより、2.33g (収率97%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル(MS) 分析の結果、目的物 (化合物1-10) であり、分子量584.23に対し、

$m/e = 584$ であった。

#### 【0091】

合成例5: 4-ナフタレン-1-イル-6-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-2-フェニル-ピリミジン (化合物1-11) の合成  
1-ナフタレンボロン酸の代わりに対応するボロン酸を用いた以外は、上記合成例4と同様の操作を行うことにより、目的物 (化合物1-11) を得た。

化合物 (1-11) (収率97%)。マススペクトル (MS) 分析は、分子量584.23に対し、 $m/e = 584$ であった。

#### 【0092】

合成例6: 化合物 (2-4) の合成

(1) 3-(4-ブロモフェニル)-1-フェニル-プロペノンの合成

4-ブロモベンズアルデヒド15g (81mmol) をエタノール300mLに溶解し、アセトフェノン10g (83mmol)、28%ナトリウムメトキシドメタノール溶液15g (81mmol) を加え、室温で7時間攪拌した。反応終了後、析出した固体をろ別し、メタノールで洗浄し、3-(4-ブロモフェニル)-1-フェニル-プロペノン19.4g (収率83%) を得た。

(2) 4-(4-ブロモフェニル)-2,6-ジフェニル-ピリミジンの合成

(1) で得た3-(4-ブロモフェニル)-1-フェニル-プロペノン19g (67mmol) をエタノール150mLに溶解し、ベンズアミジン塩酸塩10.6g (69mmol)、水酸化ナトリウム5.5g (138mmol) を加え、12時間加熱還流した。反応終了後、室温まで冷却し、析出した結晶をろ別し、水、メタノールで洗浄し、4-(4-ブロモフェニル)-2,6-ジフェニル-ピリミジン15.9g (収率61%) を得た。

#### 【0093】

(3) 4-[4-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-2,6-ジフェニル-ピリミジン (化合物2-4) の合成

(2) で得た4-(4-ブロモフェニル)-2,6-ジフェニル-ピリミジン1.8g (4.6mmol)、10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-ボロン酸1.6g (4.6mmol)、テトラキス (トリフェニルホスフィ

ン) パラジウム0.11gを1, 2-ジメトキシエタン20mLに溶解し、2.0M炭酸ナトリウム水溶液7mLを加え、6時間加熱還流した。反応終了後、析出した固体をジクロロメタンに溶解し、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄することにより、2.1g (収率74%)の黄白色固体を得た。このものは、マスペクトル(MS)分析の結果、目的物(化合物2-4)であり、分子量610.24に対し、 $m/e = 610$ であった。

#### 【0094】

##### 合成例7: 化合物(3-3)の合成

(1) 3-アントラセン-9-イル-1-ピリジン-2-イル-プロペノンの合成

アントラセン-9-アルデヒド10g (48mmol)をエタノール300mLに溶解し、2-アセチルピリジン5.9g (49mmol)、28%ナトリウムメトキシドメタノール溶液9.4g (49mmol)を加え、室温で4時間攪拌した。反応終了後、析出した固体をろ別し、メタノールで洗浄し、3-アントラセン-9-イル-1-ピリジン-2-イル-プロペノン14.2g (収率95%)を得た。

(2) 4-アントラセン-9-イル-2-フェニル-6-ピリジン-2-イル-ピリミジンの合成

(1)で得た3-アントラセン-9-イル-1-ピリジン-2-イル-プロペノン10g (32mmol)をエタノール100mLに溶解し、ベンズアミジン塩酸塩5.1g (33mmol)、水酸化ナトリウム2.6g (65mmol)を加え、25時間加熱還流した。反応終了後、室温まで冷却し、析出した結晶をろ別し、水、メタノールで洗浄し、4-アントラセン-9-イル-2-フェニル-6-ピリジン-2-イル-ピリミジン12.4g (収率94%)を得た。

(3) 4-(10-プロモ-アントラセン-9-イル)-2-フェニル-6-ピリジン-2-イル-ピリミジンの合成

(2)で得た4-アントラセン-9-イル-2-フェニル-6-ピリジン-2-イル-ピリミジン12g (30mmol)をN, N-ジメチルホルムアミド1

00 mL に溶解し、N-ブロモスクシンイミド 5.9 g (33 mmol) を加え、室温で 8 時間撹拌した。反応終了後、析出した固体をろ別し、水、メタノールで洗浄し、4-(10-ブromo-アントラセン-9-イル)-2-フェニル-6-ピリジン-2-イル-ピリミジン 10.8 g (収率 73%) を得た。

#### 【0095】

(4) 4-(10-ナフタレン-1-イル-アントラセン-9-イル)-2-フェニル-6-ピリジン-2-イル-ピリミジン (化合物 3-3) の合成

(2) で得た 4-(10-ブromo-アントラセン-9-イル)-2-フェニル-6-ピリジン-2-イル-ピリミジン 2.2 g (4.5 mmol)、1-ナフタレンボロン酸 0.88 g (5.1 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン) パラジウム 0.11 g を 1, 2-ジメトキシエタン 20 mL に溶解し、2.0 M 炭酸ナトリウム水溶液 8 mL を加え、8 時間加熱還流した。反応終了後、析出した固体をジクロロメタンに溶解し、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄することにより、2.5 g (収率 99%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 3-3) であり、分子量 535.20 に対し、 $m/e = 535$  であった。

#### 【0096】

合成例 8: 4-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-2-フェニル-6-ピリジン-2-イル-ピリミジン (化合物 3-4) の合成

1-ナフタレンボロン酸の代わりに対応するボロン酸を用いた以外は、上記合成例 7 と同様の操作を行うことにより、目的物 (化合物 3-4) を得た。

化合物 (3-4) (収率 92%)。マススペクトル (MS) 分析は、分子量 535.20 に対し、 $m/e = 535$  であった。

#### 【0097】

合成例 9: 4'-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-[2, 2'; 6', 2''] ターピリジン (化合物 5-4) の合成

4'-クロロ-[2, 2'; 6', 2''] ターピリジン 1.8 g (6.7 mmol)、10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-ボロン酸 2.0 g (5.

7 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.14 g を 1, 2-ジメトキシエタン 20 mL に溶解し、2.0 M 炭酸ナトリウム水溶液 9 mL を加え、7 時間加熱還流した。反応終了後、析出した固体をジクロロメタンに溶解し、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄することにより、2.33 g (収率 84%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 5-4) であり、分子量 535.20 に対し、 $m/e = 535$  であった。

### 【0098】

#### 合成例 10: 化合物 (6-18) の合成

(1) 6-(4-ブロモフェニル)-3-フェニル-[1, 2, 4] トリアジンの合成

2, 4'-ジブロモアセトフェノン 5.0 g (18 mmol)、ベンゾイルヒドラジン 4.9 g (36 mmol) を酢酸 20 mL に溶解し、酢酸ナトリウム 1.5 g を加え、10 時間加熱還流した。反応終了後、水を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を炭酸水素ナトリウム水溶液、食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄することにより、1.6 g (収率 29%) の 6-(4-ブロモフェニル)-3-フェニル-[1, 2, 4] トリアジンを得た。

(2) 6-[4-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-3-フェニル-[1, 2, 4] トリアジン (化合物 6-18) の合成

(1) で得た 6-(4-ブロモフェニル)-3-フェニル-[1, 2, 4] トリアジン 1.6 g (5.1 mmol)、10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-ボロン酸 1.8 g (5.2 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.10 g を 1, 2-ジメトキシエタン 20 mL に溶解し、2.0 M 炭酸ナトリウム水溶液 10 mL を加え、6 時間加熱還流した。反応終了後、析出した固体をジクロロメタンに溶解し、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄することにより、1.17 g (収率 43%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (



MS) 分析の結果、目的物 (化合物 6-18) であり、分子量 535.20 に対し、 $m/e = 535$  であった。

【0099】

合成例 11: 化合物 (8-4) の合成

(1) 2-(4-ブロモフェニル)-キノキサリンの合成

2, 4'-ジブロモアセトフェノン 10 g (36 mmol)、1, 2-フェニレンジアミン 4.0 g (37 mmol) をエタノール 20 mL 中で、3.5 時間加熱還流した。反応終了後、生成した結晶をろ別し、エタノールで洗浄し、2-(4-ブロモフェニル)-キノキサリンを 4.2 g (収率 41%) を得た。

(2) 2-(4-アントラセン-9-イルフェニル)-キノキサリンの合成

(1) で得た 2-(4-ブロモフェニル)-キノキサリン 2.0 g (7.0 mmol)、9-アントラセンボロン酸 1.7 g (7.7 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.16 g を 1, 2-ジメトキシエタン 20 mL に溶解し、2.0 M 炭酸ナトリウム水溶液 12 mL を加え、6 時間加熱還流した。反応終了後、析出した固体をジクロロメタンに溶解し、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄することにより、2-(4-アントラセン-9-イルフェニル)-キノキサリン 2.37 g (収率 88%) を得た。

【0100】

(3) 2-[4-(10-ブロモアントラセン-9-イル)フェニル]-キノキサリンの合成

(2) で得た 2-(4-アントラセン-9-イルフェニル)-キノキサリン 2.37 g (6.2 mmol) を N, N-ジメチルホルムアミド 20 mL に溶解し、N-ブロモスクシンイミド 1.2 g (6.7 mmol) を加え、室温で 8 時間攪拌した。反応終了後、析出した固体をろ別し、水、メタノールで洗浄し、2-[4-(10-ブロモアントラセン-9-イル)フェニル]-キノキサリン 2.24 g (収率 78%) を得た。

(4) 2-[4-(10-ナフタレン-2-イルアントラセン-9-イル)フェニル]-キノキサリン (化合物 8-4) の合成

(3) で得た 2-[4-(10-ブロモアントラセン-9-イル)-フェニル]-キノキサリン 2.2 g (4.8 mmol)、2-ナフタレンボロン酸 0.98 g (5.7 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.11 g を 1,2-ジメトキシエタン 20 mL に溶解し、2.0 M 炭酸ナトリウム水溶液 8 mL を加え、6 時間加熱還流した。反応終了後、析出した固体をジクロロメタンに溶解し、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄することにより、2.4 g (収率 99%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 8-4) であり、分子量 508.19 に対し、 $m/e = 508$  であった。

#### 【0101】

#### 合成例 12: 化合物 (10-18) の合成

##### (1) 2-(4-ブロモフェニル)-4-フェニルキノリンの合成

4-ブロモアセトフェノン 5.0 g (25 mmol)、2-アミノベンゾフェノン 5.0 g (25 mmol) をエタノール 50 mL に溶解し、水酸化ナトリウム 3.1 g を加え、7 時間加熱還流した。反応終了後、ろ別し、得られた結晶を水、エタノールで洗浄し、2-(4-ブロモフェニル)-4-フェニルキノリン 5.56 g (収率 61%) を得た。

##### (2) 2-[4-(10-ナフタレン-2-イルアントラセン-9-イル)-フェニル]-4-フェニルキノリン (化合物 10-18) の合成

(1) で得た 2-(4-ブロモフェニル)-4-フェニルキノリン 2.0 g (5.6 mmol)、10-ナフタレン-2-イルアントラセン-9-ボロン酸 2.0 g (5.7 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.10 g を 1,2-ジメトキシエタン 20 mL に溶解し、2.0 M 炭酸ナトリウム水溶液 8 mL を加え、6 時間加熱還流した。反応終了後、析出した固体をジクロロメタンに溶解し、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄することにより、2.07 g (収率 64%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 10-18) であり、分子量 583.23 に対し、 $m/e = 583$  あった。

## 【0102】

合成例13: 化合物(14-7)の合成

(1) 2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ[1,2-a]ピリジンの合成  
2,4'-ジブロモアセトフェノン15g(54mmol)、2-アミノピリジン5.2g(55mmol)をエタノール100mLに溶解し、炭酸水素ナトリウム7.0gを加え、6時間加熱還流した。反応終了後、生成した結晶をろ別し、水、エタノールで洗浄し、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ[1,2-a]ピリジン12.5g(収率85%)を得た。

(2) 2-[4-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-イミダゾ[1,2-a]ピリジン(化合物14-7)の合成

(1)で得た2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ[1,2-a]ピリジン1.5g(5.5mmol)、10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-ボロン酸2.0g(5.78mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.13gを1,2-ジメトキシエタン30mLに溶解し、2.0M炭酸ナトリウム水溶液8.6mLを加え、6時間加熱還流した。反応終了後、析出した固体をジクロロメタンに溶解し、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄することにより、1.2g(収率45%)の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル(MS)分析の結果、目的物(化合物14-7)であり、分子量496.19に対し、 $m/e=496$ であった。

## 【0103】

合成例14: 9-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-アクリジン(化合物13-4)の合成

9-クロロアクリジン1.3g(6.1mmol)、10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-ボロン酸2.0g(5.7mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.10gを1,2-ジメトキシエタン20mLに溶解し、2.0M炭酸ナトリウム水溶液8mLを加え、6時間加熱還流した。反応終了後、析出した固体をジクロロメタンに溶解し、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄する

ことにより、2.16 g (収率 74%) の黄白色固体を得た。このものは、マスペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 13-4) であり、分子量 481.18 に対し、 $m/e = 481$  であった。

#### 【0104】

合成例 15: 9-[4-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-アクリジン (化合物 13-11) の合成

9-(4-ブromo-フェニル)-アクリジン 1.6 g (4.8 mmol)、10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-ボロン酸 1.6 g (4.6 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.11 g を 1, 2-ジメトキシエタン 20 mL に溶解し、2.0 M 炭酸ナトリウム水溶液 7 mL を加え、6 時間加熱還流した。反応終了後、析出した固体をジクロロメタンに溶解し、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた生成物をメタノールで洗浄することにより、1.98 g (収率 74%) の黄白色固体を得た。このものは、マスペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 13-11) であり、分子量 557.21 に対し、 $m/e = 557$  であった。

#### 【0105】

合成例 16: 2-[4-(10-フェニルアントラセン-9-イル)-フェニル]-イミダゾ [1, 2-a] ピリジン (化合物 14-1) の合成

合成例 13 の (2) において、10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-ボロン酸の代わりに、10-フェニルアントラセン-9-ボロン酸を用いた以外は同様の操作により、3.4 g (収率 78%) の黄白色固体を得た。このものは、マスペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 14-1) であり、分子量 446.18 に対し、 $m/e = 446$  であった。

#### 【0106】

合成例 17: 2-[4-(10-ビフェニル-2-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-イミダゾ [1, 2-a] ピリジン (化合物 14-2) の合成

合成例 13 の (2) において、10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-ボロン酸の代わりに、10-ビフェニル-2-イル-アントラセン-9-ボロン酸を用いた以外は同様の操作により、3.4 g (収率 81%) の黄白色固体

を得た。このものは、マスペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 14-2) であり、分子量 522.21 に対し、 $m/e = 522$  であった。

#### 【0107】

合成例 18: 2-[4-(10-ナフタレン-1-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-イミダゾ [1, 2-a] ピリジン (化合物 14-6) の合成

合成例 13 の (2) において、10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-ボロン酸の代わりに、10-ナフタレン-1-イル-アントラセン-9-ボロン酸を用いた以外は同様の操作により、2.6 g (収率 72%) の黄白色固体を得た。このものは、マスペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 14-6) であり、分子量 496.19 に対し、 $m/e = 496$  であった。

#### 【0108】

合成例 19: (化合物 14-5) の合成

(1) 2-[4-(10-ブロモ-アントラセン-9-イル)-フェニル]-イミダゾ [1, 2-a] ピリジンの合成

4'-ヨードアセトフェノン 20 g (81 mmol) を酢酸 200 mL に溶かし、氷冷下で、臭素 12.8 g (81 mmol) を加え、15℃で3時間撹拌した。臭素の色が消失した後、水を加え、析出した固体をろ過し、粗 2-ブロモ-4'-ヨードアセトフェノン 27 g を得た。

得られた粗 2-ブロモ-4'-ヨードアセトフェノン 27 g (83 mmol)、2-アミノピリジン 8.0 g (85 mmol) をエタノール 200 mL に溶かし、炭酸水素ナトリウム 10 g を加え、6 時間加熱還流した。反応終了後、ろ過し、得られた結晶を水、エタノールで洗浄し、2-(4-ヨードフェニル)-イミダゾ [1, 2-a] ピリジン 21 g (収率 82%) を得た。

2-(4-ヨードフェニル)-イミダゾ [1, 2-a] ピリジン 10.6 g (33 mmol)、10-ブロモアントラセン-9-ボロン酸 10 g (33 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.77 g を 1, 2-ジメトキシエタン 100 mL に溶かし、2.0 M 炭酸ナトリウム水溶液 50 mL を加え、7 時間加熱環流した。反応終了後、ろ過し、得られた結晶を水、メタノールで洗浄し、2-[4-(10-ブロモ-アントラセン-9-イル)-フェニル]

] イミダゾ [1, 2-a] ピリジン 11.7 g (収率 78%) を得た。

(2) 2-[4-(10-[1,1';3',1'']ターフェニル-5'-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]イミダゾ [1, 2-a] ピリジン (化合物 14-5) の合成

2-[4-(10-ブロモ-アントラセン-9-イル)-フェニル]イミダゾ [1, 2-a] ピリジン 2.5 g (5.5 mmol)、[1,1';3',1'']ターフェニル-5'-ボロン酸 1.6 g (5.8 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.13 g を 1,2-ジメトキシエタン 20 mL に溶かし、2.0 M 炭酸ナトリウム水溶液 9 mL を加え、8 時間加熱環流した。反応終了後、ろ過し、得られた結晶を水、メタノールで洗浄し、2.4 g (収率 71%) の黄白色固体を得た。このものは、マスペクトル (MS) 分析の結果、目的物であり、分子量 598.24 に対し、 $m/e = 598$  であった。

#### 【0109】

合成例 20: 2-[4-(10-フェナントレン-9-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]イミダゾ [1, 2-a] ピリジン (化合物 14-8) の合成

合成例 19 において、[1,1';3',1'']ターフェニル-5'-ボロン酸の代わりに、9-フェナントレンボロン酸を用いた以外は同様の操作により、2.4 g (収率 78%) の黄白色固体を得た。このものは、マスペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 14-8) であり、分子量 446.18 に対し、 $m/e = 446$  であった。

#### 【0110】

合成例 21: 2-[4-(10-フルオランテン-3-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]イミダゾ [1, 2-a] ピリジン (化合物 14-9) の合成

合成例 19 において、[1,1';3',1'']ターフェニル-5'-ボロン酸の代わりに、3-フルオランテンボロン酸を用いた以外は同様の操作により、2.5 g (収率 93%) の黄白色固体を得た。このものは、マスペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 14-9) であり、分子量 570.21 に対し、 $m/e =$

570であった。

【0111】

合成例 22: (化合物 15-1) の合成

(1) 2-(4-ブロモフェニル)-3-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジンの合成

4'-ブロモプロピオフェノン 5.0 g (23 mmol) を酢酸 50 mL に溶かし、氷冷下で、臭素 3.7 g (23 mmol) を加え、10℃で3時間攪拌した。臭素の色が消失した後、水を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し、得られた結晶をヘキサンで洗浄し、2,4'-ジブロモプロピオフェノン 4.3 g (収率 63%) を得た。

得られた 2,4'-ジブロモプロピオフェノン 4.3 g (15 mmol)、2-アミノピリジン 1.4 g (15 mmol) をエタノール 50 mL に溶かし、炭酸水素ナトリウム 1.9 g を加え、6時間加熱還流した。反応終了後、水を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し、得られたシロップをシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、2-(4-ブロモフェニル)-3-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン 1.6 g (収率 37%) を得た。

(2) 2-[4-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-3-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン (化合物 15-1) の合成

合成例 13 の (2) において、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ[1,2-a]ピリジンの代わりに、2-(4-ブロモフェニル)-3-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジンを用いた以外は同様の操作により、1.9 g (収率 70%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 15-1) であり、分子量 510.23 に対し、 $m/e = 510$  であった。

【0112】

合成例 23: (化合物 15-3) の合成

(1) 2-(4-ブロモフェニル)-6-メチルイミダゾ[1,2-a]ピ

## リジンの合成

2, 4'-ジブロモアセトフェノン 5 g (18 mmol)、2-アミノ-5-ピコリン 2.0 g (19 mmol) をエタノール 30 mL に溶かし、炭酸水素ナトリウム 2.9 g を加え、6 時間加熱還流した。反応終了後、ろ過し、得られた結晶を水、エタノールで洗浄し、2-(4-ブロモフェニル)-6-メチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジン 4.2 g (収率 81%) を得た。

(2) 2-[4-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-6-メチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジン (化合物 15-3) の合成

合成例 13 の (2) において、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ [1, 2-a] ピリジンの代わりに、2-(4-ブロモフェニル)-6-メチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジンを用いた以外は同様の操作により、1.6 g (収率 55%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 15-3) であり、分子量 510.23 に対し、 $m/e = 510$  であった。

## 【0113】

合成例 24: (化合物 15-4) の合成

(1) 2-(4-ブロモフェニル)-7-メチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジンの合成

合成例 23 の (1) において、2-アミノ-5-ピコリンの代わりに 2-アミノ-4-ピコリンを用いた以外は同様の操作により、2-(4-ブロモフェニル)-7-メチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジン 2.8 g (収率 54%) を得た。

(2) 2-[4-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-7-メチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジン (化合物 15-4) の合成

合成例 13 の (2) において、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ [1, 2-a] ピリジンの代わりに、2-(4-ブロモフェニル)-7-メチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジンを用いた以外は同様の操作により、1.6 g (



収率 57%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 15-4) であり、分子量 510.21 に対し、 $m/e = 510$  であった。

#### 【0114】

##### 合成例 25: (化合物 15-5) の合成

(1) 2-(4-ブロモフェニル)-8-メチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジンの合成

合成例 23 の (1) において、2-アミノ-5-ピコリンの代わりに 2-アミノ-3-ピコリンを用いた以外は同様の操作により、2-(4-ブロモフェニル)-8-メチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジン 3.5 g (収率 68%) を得た。

(2) 2-[4-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-8-メチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジン (化合物 15-5) の合成

合成例 13 の (2) において、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ [1, 2-a] ピリジンの代わりに、2-(4-ブロモフェニル)-8-メチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジンを用いた以外は同様の操作により、1.8 g (収率 64%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 15-5) であり、分子量 510.21 に対し、 $m/e = 510$  であった。

#### 【0115】

##### 合成例 26: (化合物 16-3) の合成

(1) 2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ [2, 1-a] イソキノリンの合成

合成例 23 の (1) において、2-アミノ-5-ピコリンの代わりに 1-アミノイソキノリンを用いた以外は同様の操作により、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ [2, 1-a] イソキノリン 5.1 g (収率 88%) を得た。

(2) 2-[4-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-イミダゾ [2, 1-a] イソキノリン (化合物 16-3) の合成

合成例 13 の (2) において、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ [1, 2-a] ピリジンの代わりに、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ [2, 1-a] イソキノリンを用いた以外は同様の操作により、2.2 g (収率 72%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 16-3) であり、分子量 546.21 に対し、 $m/e = 546$  であった。

#### 【0116】

##### 合成例 27: (化合物 16-7) の合成

(1) 2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ [1, 2-a] ピリミジンの合成

合成例 23 の (1) において、2-アミノ-5-ピコリンの代わりに 2-アミノピリミジンを用いた以外は同様の操作により、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ [1, 2-a] ピリミジン 4.1 g (収率 83%) を得た。

(2) 2-[4-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-イミダゾ [1, 2-a] ピリミジン (化合物 16-7) の合成

合成例 13 の (2) において、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ [1, 2-a] ピリジンの代わりに、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ [1, 2-a] ピリミジンを用いた以外は同様の操作により、1.7 g (収率 62%) の黄色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 16-7) であり、分子量 497.19 に対し、 $m/e = 497$  であった。

#### 【0117】

##### 合成例 28: (化合物 19-1) の合成

(1) 2-(3-ブロモフェニル)-イミダゾ [1, 2-a] ピリジンの合成

3'-ブロモアセトフェノン 10 g (50 mmol) を酢酸 20 mL に溶かし、約 5~10℃ で臭素 7.0 g (44 mmol) を加え、臭素の色が消失するまで、4 時間、約 5~10℃ で攪拌した。反応終了後、水を加え、ジクロロメタンで抽出した。さらに、水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた粗 2, 3'-ジブロモアセトフェノンをエタノール 30 mL に溶かし、2-ア

ミノピリジン 5.0 g (53 mmol)、炭酸水素ナトリウム 7.0 g を加え、8 時間加熱還流した。反応終了後、ろ過し、得られた結晶を水、メタノールで洗浄し、2-(3-ブロモフェニル)-イミダゾ[1, 2-a]ピリジン 3.5 g (収率 26%) を得た。

(2) 2-[3-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-フェニル]-イミダゾ[1, 2-a]ピリジン (化合物 19-1) の合成

合成例 13 の (2) において、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ[1, 2-a]ピリジンの代わりに、2-(3-ブロモフェニル)-イミダゾ[1, 2-a]ピリジンを用いた以外は同様の操作により、3.3 g (収率 91%) の黄白色固体を得た。このものは、マスペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 19-1) であり、分子量 496.19 に対し、 $m/e = 496$  であった。

#### 【0118】

合成例 29: (化合物 19-5) の合成

(1) 2-(4'-ブロモビフェニル-4-イル)-イミダゾ[1, 2-a]ピリジンの合成

塩化アルミニウム 4.3 g (32 mmol) を 1, 2-ジクロロエタン 30 mL に入れ、氷冷下で、塩化アセチル 2.0 g (25 mmol)、ついで 4-ブロモビフェニル 5.0 g (21 mmol) を 1, 2-ジクロロエタン 20 mL に溶かした溶液を添加した。そのまま、氷冷下で、4 時間攪拌した。反応終了後、水を加え、ジクロロメタンで抽出した。さらに、水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し、粗 1-(4'-ブロモビフェニル-4-イル)-エタノン 5.9 g を得た。

得られた 1-(4'-ブロモビフェニル-4-イル)-エタノンを酢酸 20 mL と四塩化炭素 10 mL に溶かし、約 5℃ で臭素 3.0 g (19 mmol) を加え、3 時間、約 5~10℃ で攪拌した。そして 1 晩放置した。反応終了後、水を加え、ジクロロメタンで抽出した。さらに、水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し、2-ブロモ-1-(4'-ブロモビフェニル-4-イル)-エタノン 6.7 g (収率 89%) の白色結晶として得た。

2-ブロモ-1-(4'-ブロモ-ビフェニル-4-イル)-エタノン 6.7 g (19 mmol) エタノール 50 mL に溶かし、2-アミノピリジン 2.1 g (22 mmol)、炭酸水素ナトリウム 5.0 g を加え、7 時間加熱還流した。反応終了後、ろ過し、得られた結晶を水、メタノールで洗浄し、2-(4'-ブロモ-ビフェニル-4-イル)-イミダゾ[1, 2-a]ピリジン 5.5 g (収率 84%) を黄色結晶として得た。

(2) 2-[4'-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-ビフェニル-4-イル]-イミダゾ[1, 2-a]ピリジン (化合物 19-5) の合成

合成例 13 の (2) において、2-(4-ブロモフェニル)-イミダゾ[1, 2-a]ピリジンの代わりに、2-(4'-ブロモ-ビフェニル-4-イル)-イミダゾ[1, 2-a]ピリジンを用いた以外は同様の操作により、2.6 g (収率 63%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物 (化合物 19-5) であり、分子量 572.23 に対し、 $m/e = 572$  であった。

### 【0119】

合成例 30: (化合物 26-8) の合成

(1) 6-ブロモ-2-フェニル-イミダゾ[1, 2-a]ピリジンの合成

臭化フェナシル 5.8 g (29 mmol)、2-アミノ-5-ブロモピリジン 5.0 g (29 mmol) をエタノール 50 mL に溶かし、炭酸水素ナトリウム 3.6 g を加え、6 時間加熱還流した。反応終了後、ろ過し、得られた結晶を水、エタノールで洗浄し、6-ブロモ-2-フェニル-イミダゾ[1, 2-a]ピリジン 6.4 g (収率 81%) を得た。

(2) 6-(10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-イル)-2-フェニル-イミダゾ[1, 2-a]ピリジン (化合物 26-8)

6-ブロモ-2-フェニル-イミダゾ[1, 2-a]ピリジン 2.0 g (7.3 mmol)、10-ナフタレン-2-イル-アントラセン-9-ボロン酸 2.5 g (11 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.17 g を 1, 2-ジメトキシエタン 20 mL に溶かし、2.0 M 炭酸ナトリウム

水溶液 1 mL を加え、7 時間加熱環流した。反応終了後、ろ過し、得られた結晶を水、メタノールで洗浄し、2.7 g (収率 75%) の黄白色固体を得た。このものは、マススペクトル (MS) 分析の結果、目的物であり、分子量 496.19 に対し、 $m/e = 496$  であった。

### 【0120】

実施例 1 (本発明化合物を電子注入層に用いた有機 EL 素子の作製)

25 mm × 75 mm × 1.1 mm 厚の ITO 透明電極付きガラス基板 (ジオマティック社製) をイソプロピルアルコール中で 5 分間超音波洗浄した後、30 分間 UV オゾン洗浄した。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極ラインが形成されている側の面上に、前記透明電極を覆うようにして膜厚 60 nm の N, N'-ビス (N, N'-ジフェニル-4-アミノフェニル) -N, N'-ジフェニル-4, 4'-ジアミノ-1, 1'-ビフェニル膜 (以下「TPD232 膜」と略記する。) を抵抗加熱蒸着により成膜した。この TPD232 膜は、第 1 の正孔注入層 (正孔輸送層) として機能する。TPD232 膜の成膜に続けてこの TPD232 膜上に膜厚 20 nm の 4, 4'-ビス [N- (1-ナフチル) -N-フェニルアミノ] ビフェニル膜 (以下「NPD 膜」と略記する。) を抵抗加熱蒸着により成膜した。この NPD 膜は第 2 の正孔注入層 (正孔輸送層) として機能する。さらに、NPD 膜の成膜に続けてこの NPD 膜上に膜厚 40 nm の 4', 4''-ビス (2, 2'-ジフェニルビニル) -9, 10-ジフェニルアントラセン (以下「DPVDPAN」と略記する。) を抵抗加熱蒸着により成膜した。この DPVDPAN 膜は、発光層として機能する。そして DPVDPAN 膜の成膜に続けて、この DPVDPAN 膜上に膜厚 10 nm の本発明化合物 (1-3) を抵抗加熱蒸着により成膜した。この化合物 (1-3) 膜は、電子注入層として機能する。この後、Li (Li 源: サエスゲッター社製) を二元蒸着させ、化合物 (1-3) : Li 膜を成膜速度 1.6 Å/秒 : 1 Å/分で膜厚 10 nm の電子注入層 (又は陰極) を形成した。この化合物 (1-3) : Li 膜上に金属 Al を蒸着し、膜厚 130 nm の金属陰極を形成し有機 EL 素子を得た。

### 【0121】

## 実施例 2 ～ 15

実施例 1 における化合物 (1-3) の代わりに、表 1 に記載の化合物を用いた以外は同様にして有機 EL 素子を作製した。

## 比較例 1

実施例 1 における化合物 (1-3) の代わりに、Alq (8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体) を用いた以外は同様にして有機 EL 素子を作製した。

(有機 EL 素子の評価)

上記実施例 1 ～ 15 及び比較例 1 で得られた有機 EL 素子について、下記表 1 に記載された直流電圧を印加した条件で、発光輝度、発光効率を測定した。それらの評価結果を表 1 に示す。

【0122】

【表 4 2】

表 1

	電子注入層 の化合物	電 圧 (V)	電流密度 (mA/cm <sup>2</sup> )	発光輝度 (nit)	発光効率 (cd/A)
実施例 1	化合物 1-3	7.5	3.09	119	3.85
実施例 2	化合物 1-4	6.0	4.39	237	5.40
実施例 3	化合物 14-7	3.7	7.74	532	6.87
実施例 4	化合物 14-1	3.0	2.00	127	6.40
実施例 5	化合物 14-2	3.0	2.10	146	7.10
実施例 6	化合物 14-6	3.3	1.90	139	7.30
実施例 7	化合物 14-9	4.2	2.60	150	5.80
実施例 8	化合物 15-1	3.0	1.40	93	6.80
実施例 9	化合物 15-3	3.5	3.30	242	7.40
実施例 10	化合物 15-4	3.5	4.60	330	7.20
実施例 11	化合物 15-5	3.5	3.00	222	7.40
実施例 12	化合物 16-3	3.5	2.70	200	7.50
実施例 13	化合物 19-1	3.0	1.70	123	7.30
実施例 14	化合物 19-5	4.0	2.20	137	6.20
実施例 15	化合物 26-8	4.8	3.40	178	5.30
比較例 1	Alq	6.0	5.20	190	3.75

上記表 1 の結果から、上記の化合物を電子注入材料として用いることで、極めて高発光効率の素子を製造できることがわかる。

【0123】

### 実施例 16 (本発明化合物を発光層に用いた有機 EL 素子の作製)

25 mm×75 mm×1.1 mm 厚の ITO 透明電極付きガラス基板 (ジオマテック社製) をイソプロピルアルコール中で 5 分間超音波洗浄した後、30 分間 UV オゾン洗浄した。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極ラインが形成されている側の面上に、前記透明電極を覆うようにして膜厚 60 nm の TPD232 膜を抵抗加熱蒸着により成膜した。この TPD232 膜は、第 1 の正孔注入層 (正孔輸送層) として機能する。TPD232 膜の成膜に続けてこの TPD232 膜上に膜厚 20 nm の NPD 膜を抵抗加熱蒸着により成膜した。この NPD 膜は第 2 の正孔注入層 (正孔輸送層) として機能する。さらに、NPD 膜の成膜に続けてこの NPD 膜上に膜厚 40 nm で本発明化合物 (14-7) を抵抗加熱蒸着により成膜した。この化合物 (14-7) 膜は、発光層として機能する。そしてこの後、Li (Li 源: サエスゲッター社製) を二元蒸着させ、化合物 (14-7) : Li 膜を成膜速度 1.6 Å/秒 : 1 Å/分で膜厚 20 nm の電子注入層 (陰極) を形成した。この化合物 (14-7) : Li 膜上に金属 Al を蒸着させ膜厚 130 nm の金属陰極を形成し有機 EL 発光素子を得た。この素子は直流電圧 4.6 V で発光輝度 1030 cd/m<sup>2</sup>、3.05 cd/A の青色発光が得られた。

#### 【0124】

### 実施例 17

実施例 16 において化合物 (14-7) の代わりに、合成例で得られた化合物 (1-3) を用いて有機 EL 素子を作製した。

(有機 EL 素子の評価)

上記実施例 16 及び 17 で得られた有機 EL 素子について、下記表 2 に記載された直流電圧を印加した条件で、発光輝度、発光効率、色度を測定した。それらの評価結果を表 2 に示す。

#### 【0125】

【表 4 3】

表 2

	発光層 の化合物	電 圧 (V)	電流密度 (mA/cm <sup>2</sup> )	発光輝度 (nit)	発光効率 (cd/A)	色 度
実施例16	化合物14-7	4.6	33.80	1,030	3.05	(0.186, 0.212)
実施例17	化合物1-3	6.5	4.80	103	2.15	(0.229, 0.325)

上記表 2 の結果から、上記化合物は、発光層として使用しても十分な効果を發揮することがわかる。

【 0 1 2 6 】

【発明の効果】

本発明によれば、本発明の一般式 (1) で表される含窒素複素環誘導体を、有機 EL 素子の有機化合物層の少なくとも 1 層に用いることにより、素子の高輝度化、高発光効率化及び電極との付着性改善による長期安定化が達成され、長寿命化された有機 EL 素子が提供される。




【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 有機エレクトロルミネッセンス素子（有機EL素子）の構成成分として有用な新規な含窒素複素環誘導体を提供し、この含窒素複素環誘導体を有機化合物層の少なくとも1層に用いることにより、高輝度化、高発光効率化及び電極の付着改善による長寿命化が達成できる有機EL素子を提供する。

【解決手段】 一般式（1）



（式中、HArは、置換基を有していてもよい含窒素複素環であり、Lは、単結合、置換基を有していてもよいアリーレン基又は置換基を有していてもよいヘテロアリーレン基であり、Ar<sup>1</sup>は、置換基を有していてもよい2価の芳香族炭化水素基であり、Ar<sup>2</sup>は、置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基である）で表される含窒素複素環誘導体及びこれを有機化合物層の少なくとも1層に含有してなる有機EL素子。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 0 0 4 1 3 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 1 8 3 6 4 6 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 8 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内 3 丁目 1 番 1 号

氏 名

出光興産株式会社